

Decal Magic:

1. Tisztítsuk meg az üvegfelületet, ahol a fémdekorációt szeretnénk elhelyezni.
Töröljük át alkohollal, fontos, hogy ne legyen rajta ujjlenyomat.
Az alászorult por kis púpokot okozhat.
2. Távolítsuk el a viaszos papírt. Vágjuk formára, méretre ollóval.
3. Áztassuk vízbe. Először felkunkorodik, majd kisimul.
4. Akkora edénybe áztassuk, hogy bőven legyen helye kiterülve, és elég mély legyen, ha felkunkorodik. Használjunk meleg vizet. Elég kb. **40 másodperc**
Az áztatásnak. Ha túl sokáig hagyjuk vízben, leázik a papírról, s ez nem jó!
Egy nedves ronggyal vizezzük be kicsit a felületet, ahová ragasztani szeretnénk, ez megkönnyíti a felhelyezést.
5. Távolítsuk el a matricát a hátlapról egy csipesz segítségével, hogy arról lecsúsztatjuk a matricát, majd rácsúsztatjuk színével felfelé az üvegre. Tartsuk a helyén és közben simítsuk ki alóla a vizet mondjuk egy szivaccsal középről a szélek felé haladva. Óvatosan, ne dörzsölve, nehogy elszakítsuk a matricát. Szükség esetén egy tűvel kiszúrhatjuk a buborékokat. Minden vizet el kell távolítani égetés előtt.
Ajánlatos egy éjszakán át száradni hagyni égetés előtt
6. Megjegyzés. A matrica minden ponton tapadjon az üveghez. Ha valahol eláll, az később sem fog változni. Cserélje a vizet, rendszeresen, ha több matricát old le egymás után. A matricákat viszonylag rövid időn belül használja, nem ajánlatos évekre eltenni.
7. Tárolás: ne hagyja, hogy a matricák túlságosan felmelegedjenek, vagy kiszáradnak. Hűvös helyen tárolja! A megmaradt matricákat tárolja a csomagolásban, viaszos papírral a tetején.
8. Égetési útmutató: A matricából kötőanyagok távoznak, ezért meg kell hagyni az égetés első szakaszában a szellőzési lehetőséget. A szellőző nyílásokat csak 540 °C felett zárjuk el.
Színek égetése: 730-780 °C (jó eredmények 730-765°C)
Fémek égetése: 730-775°C (jó eredmények 730-775°C)
Többrétegű, 6 mm-nél vastagabb üvegek esetében érdemes egy második Felfűtéssel a matricát beégetni, mert az első, magas hőmérsékleten az üveg mozog és a matrica felszakadozhat.
9. Dichroic üvegre is jól működik

Forgalmazza:

Glass Design Kft.

9400 Sopron, Baross u. 24.

Tel.:(99) 510 298

www.glass-design.hu

e-mail: glassdesign.kft@xhello.hu